

COLACRIL® BOPP BRANCO 60M/ADC240/GL52M

Frontal

Frontal em filme de BOPP (polipropileno biorientado) branco brilhante.

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Espessura (µm)	NBR NM ISO 534/2006	60	50	70
Top Coating	Sim			

Adesivo

Adesivo acrílico permanente ADC240.

Adesivo indicado para aplicações em metais, madeira com e sem verniz, papel, papel reciclado, papelão, vidro liso, PEBD, PET, PP e porcelana.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

Descrição	Método de ensaio	Valores
Adesividade 180° (gf/pol) TLMI – 300 mm/min - Substrato: vidro	FTM 1	≥ 800
Tack (kgf/pol) Loop Tack – 300 mm/min - Substrato: vidro	FTM 9	≥ 1,30
Release (gf/pol) TLMI – 10 m/min	FTM 4	2,0 – 8,0

Liner

Papel glassine.

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	NBR ISO 536:2000	60	54	66
Espessura (µm)	NBR NM ISO 534/2006	55	50	60

Produto Final

Descrição	Método de ensaio	Valores	Mínimo	Máximo
Gramatura (g/m ²)	NBR ISO 536:2000	126	111	141
Espessura (µm)	NBR NM ISO 534/2006	134	117	151

*Condição de ensaio: T: 23°C ± 2 / U.R.: 50% ± 5.

Aplicações

- Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em filme, que requeiram alto brilho, durabilidade e excelente qualidade gráfica.
- Excelente desempenho de impressão, com tintas para filmes, nos sistemas de flexografia (UV, água e solvente), rotogravura (solvente), letterpress (UV), serigrafia (UV) e hot stamp.
- Temperatura de serviço: -40°C a 90°C
- Temperatura mínima de aplicação: 0°C.

Garantias

1. Todas as informações, recomendações e descrições dos produtos Colacril® são baseadas nos melhores dados disponíveis no momento da conclusão de seu desenvolvimento, porém não constituem garantia. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes da homologação de qualquer aplicação com seus produtos. Todos os produtos Colacril® são vendidos mediante confirmação do comprador, de que aquele produto se adequa ao fim a que se destina. Os produtos Colacril® são garantidos por 1 ano, a partir da sua fabricação, desde que mantidos em sua embalagem de origem e estocados em condições definidas pela FINAT seção 2.5, de 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Qualquer produto que, comprovadamente não esteja dentro das especificações determinadas pela Colacril® e dentro do prazo de garantia previsto, será substituído sem custos para o cliente ou, a critério da Colacril®, será emitida uma nota de crédito no valor que esta considerar razoável. Deve-se ressaltar que, em nenhum caso, a Colacril® será responsável por reclamações de valores superiores à reposição de seus produtos ou por danos acidentais.

Excetuando-se o que está estabelecido acima, nenhuma outra garantia expressa ou implícita será aplicada aos produtos vendidos pela Colacril®. A Colacril® não levará em consideração qualquer modificação, alteração ou garantia adicional nas condições citadas acima, sem nenhuma exceção, salvo em casos em que ela seja efetuada por escrito e assinada por pessoa com poder legal para esse ato. Este documento não é controlado e vale somente como informação, podendo sofrer revisões sem aviso prévio.

2. Produtos convertidos: quando os materiais apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise do departamento técnico, que levará em conta as condições climáticas de aplicação e substrato. Caso seja constatado problema, somente o material fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.

3. Para os valores e demais especificações técnicas de produtos, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.